

01704

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Thermo-Kassenrolle weiss

Rouleau de caisse thermo blanc

Produktbeschreibung Description du produit

| Bezeichnung Désignation | Farbe Couleur | H (mm) H (mm) | L (m) L (m) | Ø (mm) innen/ausser Ø (mm) dedans/dehors | Art.-Nr. N° d'art. |
|--|------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|
| Thermo-Kassenrolle Rouleau de caisse thermo | weiss blanc | 57 | 10 | 12/29 | 21806 |
| Thermo-Kassenrolle Rouleau de caisse thermo | weiss blanc | 57 | 18 | 12/36 | 21808 |
| Thermo-Kassenrolle Rouleau de caisse thermo | weiss blanc | 57 | 25 | 12/41 | 21809 |
| Thermo-Kassenrolle Rouleau de caisse thermo | weiss blanc | 80 | 80 | 12/71 | 21810 |

Lagerbedingungen Conditions de stockage

| | |
|--|--|
| Lagertemperatur: Température de stockage: | Raumtemperatur température ambiante |
| Relative Luftfeuchtigkeit: Humidité relative: | trocken sec |
| Lagerbedingungen: Conditions de stockage: | vor direkter Sonneneinstrahlung schützen ne pas exposer au rayonnement solaire direct |

Eigenschaften Propriétés

Typ: KT 48 PF

- Anwendungen: Kassenrollen (POS), ATM-Belege
- Beschreibung: Mittlere Sensitivität
- 10 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung
- Erhöhte Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Hergestellt ohne Verwendung von Phenolen *

* kann Spuren von Bisphenolen enthalten (Bisphenolgehalt < 10 mg/kg)

Type: KT 48 PF

- Applications: rouleaux de caisse enregistreuse (POS), reçus de guichet automatique
- Description: Sensibilité moyenne
- 10 ans de durabilité de la police lorsqu'elle est stockée correctement
- Résistance accrue aux influences environnementales
- Fabriqué sans l'utilisation de phénols *

* peut contenir des traces de bisphénols (teneur en bisphénols < 10 mg/kg)

01704

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



| Papiertechnische Eigenschaften | Propriétés techniques du papier | Wert Valeur | Testmethode Méthode de test |
|--|--|---|--------------------------------|
| Flächengewicht | poids de base | 46 g/m ² ± 4 g/m ² | ISO 536 |
| Dicke | épaisseur | 53 ± 5 µm | ISO 534 |
| Glätte nach Bekk (Strichseite) | Finesse selon Bekk (côté ligne) | > 350 s | ISO 5627 |
| Weisse (Strichseite) | blancheur (côté ligne) | > 85 % | ISO 2470 |
| Bruchwiderstand längs | résistance à la rupture longitudinale | > 35 N / 15 mm | ISO 1924-2 |
| Bruchwiderstand quer | résistance à la rupture de l'autre côté | > 12 N / 15 mm | ISO 1924-2 |
| Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse | Résistance aux influences environnementales | optische Dichte nach Alterung ** densité optique après vieillissement ** | Bedingungen conditions |
| Wärmebeständigkeit | résistance à la chaleur | > 90 % | 24h / 50°C |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | résistance à l'humidité | > 75 % | 24h / 40°C 80% r.F. |
| Lichtbeständigkeit | solidité à la lumière | > 80 % | 24h / 16.000 lux |

** bezogen auf maximale optische Dichte
 ** basé sur la densité optique maximale

Reklamationen


Réclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

| | | | | | |
|---|------------|--|---|--|---|
| Erstellt durch: Etabli par: | STOL | Freigegeben durch: Approuvé par: |  Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) | Version: Version: | 1 |
| Datum: Date: | 02.02.2022 | | | Ersetzt Version: Remplace version: | |
| Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 www.pacovis.ch/stetten | | Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 (1)270 16 20 - 31 Fax +43 (1)270 79 07 - 51 www.pacovis.at/stockerau | | Pacovis Deutschland GmbH Kappishäuserstrasse 74 DE-72581 Dettingen Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0 Fax +49 (0)7123 38 004 - 29 www.pacovis.de/dettingen | |