



# Räuchergold HBK 750-2000

## Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Bezeichnung
23401	Räuchergold HBK 750-2000

## Ausgangsrohstoff

Ausgesuchtes Laubholz

## Chemische und physikalische Eigenschaften

Farbe	hellbraun
Struktur	kubisch
Durchschnittl. Partikelgrösse / Partikelbereich	1,2 mm - 1,8 mm
Oxidasche (850 °C, 4 h)	~ 1 %
pH-Wert (10 %-ige Suspension)	4,5 - 6,5
Schüttgewicht (in Anlehnung an DIN EN ISO 60)	260 g/l - 320 g/l

**Siebanalyse** (mit RETSCH-Vibrationssieb) bei einer lichten Maschenweite von:

> 2,5 mm	> 1,6 mm	> 1 mm
max. 8 %	20 % - 60 %	80 % - 100 %

## Allgemeine Hinweise

RÄUCHERGOLD Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

## Reklamationen

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

<b>Erstellt durch: STOL</b> <b>Datum: 28.01.2021</b>	<b>Freigegeben durch: MEI</b> <b>Andreas Meier (Leiter Einkauf)</b>		<b>Version : 1</b> <b>Ersetzt Version:</b>
---	--	--	---