



Klebeband

Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollenbreite (mm)	Laufmeter	Gesamtdicke (my)
3911	Klebeband	rot	9	66	52 +/- 10%
3912	Klebeband	blau	9	66	52 +/- 10%
20460	Klebeband	schwarz	9	66	52 +/- 10%

Material / Zusammensetzung

PVC, Naturkautschuk

Lagerung

Lagertemperatur: 18-25°C
 Relative Luftfeuchtigkeit: trocken
 Lagerzeit: max. 1 Jahr
 Lagerbedingungen: vor direkter Sonneneinstrahlung und Druck von aussen schützen

Eigenschaften

Lässt sich geräuschlos abrollen, hohe Klebkraft mit guter Anfangshaftung, gute Alterungsbeständigkeit, Kleber Naturkautschuk.



Merkmal Base Base	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Reiss-/Bruchdehnung Allongement à la rupture Elongation at break	ASTM D 53455 Afera 4005	%	MD 70 ± 10% TD 70 ± 10%
	Reissfestigkeit Résistance à la déchirure Tear resistance	Afera 4004	N/cm	50 ± 10%
	Klebkraft auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel		N/cm	2
Thermische Eigenschaften Propriétés thermiques Thermal properties	Hitzebeständigkeit Résistance à la chaleur Heat resistance		°C	70

Reklamationen

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Erstellt durch: STOL Datum: 09.01.2020	Freigegeben durch: MEI Andreas Meier (Leiter Einkauf)		Version : 3 Ersetzt Version: 2
---	--	--	---