

00160

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Klebeband

Ruban adhesif

Adhesive Tape

Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Klebeband PVC rot Ruban adhesif Red PVC Adhesive Tape	9mm x 66lfm 9 mm x 66 p.m rouge 9mm x 66m	3911
Klebeband PVC blau Ruban adhesif Blue PVC Adhesive Tape	9mm x 66lfm 9 mm x 66 p.m bleu 9mm x 66m	3912

Material/Zusammensetzung Matériel/composition Material/composition

PVC, Naturkautschuk
PVC, caoutchouc naturel
PVC, natural rubber

Lagerbedingungen Conditions de stockage Storage conditions

Lagertemperatur: Température de stockage: Storage temperature:	18-25°C
Relative Luftfeuchtigkeit: Humidité relative: Relative humidity:	trocken sec dry
Lagerzeit: Durée de stockage: Storage time:	Monate 12 mois months
Lagerbedingungen: Conditions de stockage: Storage conditions:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen ne pas exposer au rayonnement solaire direct keep away from direct sunlight

Materialeigenschaften

Propriétés du matériau

Material properties

Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Trägerdicke/Stärke Epaisseur support Gauge support	Afera 4006	mm	0.032 ± 10%
	Klebstoff Colle Adhesive		mm	0.020 ± 10%
	Gesamtdicke Epaisseur totale Total thickness	Afera 4006	mm	0.052 ± 10%
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Reiss-/Bruchdehnung Allongement à la rupture Elongation at break	ASTM D 53455 Afera 4005	%	MD 70 ± 10% TD 70 ± 10%
	Reissfestigkeit Résistance à la déchirure Tear resistance	Afera 4004	N/cm	50 ± 10%
	Klebkraft auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel		N/cm	2
Thermische Eigenschaften Propriétés thermiques Thermal properties	Hitzebeständigkeit Résistance à la chaleur Heat resistance		°C	70

Verwendungszweck

Conditions d'utilisation

Purpose of use

- ☒ Die Produkte sind nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
 Ces produits ne conviennent pas au contact direct avec les aliments.
 The products are not suitable for direct contact with food.

Bestätigungen

Confirmations

Confirmations

Die Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

Les produits respectent les règlements suivants:

These articles meet the following regulations:

- ☒ **VERORDNUNG (EU) 2025/40** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Art. 5 bzgl. Schwermetalle, PFAS)
RÈGLEMENT (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (article 5 conc. métaux lourds, PFAS)
REGULATION (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (article 5 regarding heavy metals, PFAS)

00160

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Reklamationen

Réclamations

Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: STOL Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by:	Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Version: Version: 4 Version:
Datum: Date: 14.09.2026 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: 3 Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 verkauf@pacovis.ch www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 2266 65317 Fax ++43 2266 65317 42 office@pacovis.at www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 7123 3800 40 Fax +49 7123 3800 429 mail@pacovis.de www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 objednavky@pacovis.cz www.pacovis.cz